

Условный диаметр труб	Толщина стенки	Тип труб					Условный диаметр труб	Толщина стенки	Тип труб				
		с треугольной резьбой		ОТТМ	ОТП	ТБО			с треугольной резьбой		ОТТМ	ОТП	ТБО
		короткой	удлиненной -У						короткой	удлиненной -У			
мм	мм	Группа прочности					мм	мм	Группа прочности				
114	5.2(5.7)	Д	-	-	-	-	219	6.7	Д	-	-	-	-
	6.4	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-		7.7	Д	-	Д	-	-
	7.4	-	ДЕЛМР	ДЕЛМР	-	-		8.9	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-
	8.6	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-		10.2	-	ДЕЛМР	ДЕЛМР	ДЕЛМР	-
	10.2	-	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ	-		11.4(12.7)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-
127	5.6	Д	-	-	-	-	245	14.2	-	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ	-
	6.4	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-		7.9	Д	-	-	-	-
	7.5	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-	-		8.9	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-
9.2(10.2)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	10.0		Д	ДЕЛМР	ДЕЛМР	ДЕЛМР	-	
140	6.2	Д	-	Д	-	-		11.1(12.0)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-
	7.0	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-		13.8	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-
	7.7	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-	-		15.9	-	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ	-
	9.2(10.5)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	273	7.1	Д	-	-	-	-
146	6.5	Д	-	Д	-	-		8.9	ДЕЛМ	-	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-
	7.0	Д	ДЕЛМ	Д	-	-		10.2(11.4)	ДЕЛМР	-	ДЕЛМР	ДЕЛМР	-
	7.7	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-		12.6(13.8)	ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-
	8.5(9.5)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ		15.1	ЕЛМРТ	-	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ	-
	10.7	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	16.5	ЛМРТ	-	ЛМРТ	ЛМРТ	-	
168	7.3	Д	-	Д	-	-	299	8.5	Д	-	Д	-	-
	8.0	ДЕ	ДЕЛМ	Д	-	-		9.5	Д	-	Д	-	-
	8.9	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ		11.1	ДЕЛМ	-	ДЕЛМ	-	-
	10.6(12.1)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ		12.4	ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
178	5.9	Д	-	-	-	-		324	14.8	ЕЛМРТ	-	ЕЛМРТ	-
	6.9	Д	-	Д	-	-	8.5		Д	-	-	-	-
	8.1	Д	ДЕЛ	ДЕЛ	-	-	9.5		ДЕЛ	-	ДЕЛ	-	-
	9.2	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	11.0		ДЕЛМ	-	ДЕЛМ	-	-
	10.4(11.5)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	12.4		ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
	12.7	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	14.0		ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
	13.7	-	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ	340		8.4	Д	-	-	-
194	15.0	-	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ		9.7	ДЕЛ	-	ДЕЛ	-	-
	7.6	Д	-	Д	-	-		10.9	ДЕЛ	-	ДЕЛ	-	-
	8.3	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-	-		12.2	ДЕЛМ	-	ДЕЛМ	-	-
	9.5(10.9)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ		13.1	ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
	12.7	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ		14.0	ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
	15.1	-	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ	15.4	ЛМРТ	-	ЛМРТ	-	-	

Наименование показателя	Норма механических свойств для стали групп прочности							
	Д		К	Е	Л	М	Р	Т
	Исполнение		Исполнение Б					
	А	Б						
Временное сопротивление σ_B , не менее, МПа (кгс/см ²)	655 (66.8)	637 (65.0)	687 (70.0)	689 (70.3)	758 (77.3)	862 (87.9)	1000 (101.9)	1103 (112.5)
Предел текучести от:								
- не менее, МПа (кгс/мм ²)	379 (38.7)	373 (38.0)	490 (50.0)	552 (56.2)	655 (66.8)	758 (77.3)	930 (94.9)	1034 (105.5)
- не более, МПа (кгс/мм ²)	552 (56.2)	-	-	758 (77.3)	862 (87.9)	965 (98.4)	1137 (116.0)	1241 (126.5)
Относительное удлинение δ_5 , %, не менее	14.3	16.0	12.0	13.0	12.3	10.8	9.5	8.5